

TEST REPORT



의뢰자 : (주)에인
주 소 : 인천광역시 서구 중봉대로 393 번길 139 (원창동)
품 명 : 완제품
의뢰자제시시료명 : PP 흰색 작업복

접 수 번 호 : H241-20-05364
발 급 일 자 : 2020-07-14
용 도 : 품질관리용
쪽 번 호 : 1/3

2020-07-10 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시 험 결 과 ■

01. 회분율 (KS K 0215 : 2019) : %

	#1
	8.74

02. 액체방어력 (KS K ISO 6530 : 2005, 발액성지수) : %

	#1
물	96.8
95 % 황산	96.9
35 % 염산	95.5
50 % 가성소다	97.7

주) 시약 투입량 : 10 ml

액체 방어력 (발액성지수) (%)

= (비커에 수집된 시험용 액체의 질량 / 시험편으로 유입된 시험용 액체의 질량) × 100

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : G19U-GHD7-KBJ4 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접수번호 : H241-20-05364

쪽 번 호 : 2/3

03. 인장강도 (KS K 0521 : 2017, C.R.E., 스트립법) : N/5 cm

	#1
길이	94
폭	54

주) 파지거리 : 100 mm
인장속도 : 100 mm/min

04. 공기투과도 (KS K 0570 : 2006) : cm³/cm²/s

	#1
	1 152

주) 시험면적 : 20 cm²
정압 : 100 Pa
의뢰자 요청에 의해 상기 시험방법 적용하였음.

05. 내수도 (FS 191A-5514 : 1978 준용) : cmH₂O

	#1
개개값	16.5 15.5 16.0 15.5 14.5
평균값	15.6

** 시험 결과 기록 완료 **

접수번호 : H241-20-05364

쪽 번호 : 3/3



e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.